

IZJAVA O SKLADNOSTI

Referenčna številka TW 5300/2020

v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011



1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka:

Udarne zvočnoizolacijska pena z laminirano parno zaporo in samolepilnimi trakovi - ThermoWhite PE 5/300

2. Tip, serija ali serijska številka ali drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11(4):

Številka serije glej embalažo izdelka

3. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda, kot jih je predvidel proizvajalec v skladu z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo:

Plastična hidroizolacijska membrana za hidroizolacijo stavb pred talno vlago v skladu s standardom EN 13967, tip A

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca v skladu z odstavkom 5 člena 11:

Thermowhite GmbH

Pyhrn 3

A-4582 Spital am Pyhrn

5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, odgovornega za naloge iz odstavka 2 člena 12:

se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda v skladu s Prilogo V k Uredbi o gradbenih proizvodih:

Sistem 2+

7. Priglašeni organ (hEN); delovanje priglašene organa v skladu s harmoniziranim standardom

Priglašeni preskusni laboratorij št. 0761 je izdal poročila o preskusih za dodeljene lastnosti.

8. **Deklarirana zmožljivost gradbenega proizvoda:**

Glavne značilnosti	Uspešnost		Usklajena tehnična specifikacija
Vodotesnost	DIN EN 1928 Metoda B s 400 kPa v 72 urah.	tesen proti 400 kPa	EN 13967:2012
	DIN EN 1928 Metoda A s 60 kPa v 24 urah.	tesen proti 60 kPa	
Obnašanje ob požaru	EN 13501-1	E	
Dimenzije in tolerance	Dolžina / širina	MDV ¹⁾	
	Debelina - zgornji sloj	MDV ¹⁾	
	Debelina - pena	MDV ¹⁾	
Obnašanje pri raztezanju in raztezanju	EN 12311-2 Največja natezna sila:	vzdolžno: ≥ 200 N/50 mm prečno: ≥ 160 N/50 mm	
	EN 12311-2 Raztezek pri največji natezni sili:	vzdolžno: ≥ 60 % prečno: ≥ 60 %	
Odpornost na raztrganje (dno žebila)	EN 12310-1 <u>3 mm</u> :	vzdolžno: ≥ 100 N prečno: ≥ 100 N	
	EN 12310-1 <u>5 mm</u> :	vzdolžno: ≥ 110 N prečno: ≥ 110 N	
	EN 12310-1 <u>8 mm</u> :	vzdolžno: ≥ 130 N prečno: ≥ 130 N	
Odpornost na statično obremenitev	EN 12730 Metoda B Obremenitev 20 kg:	gosto	
Odpornost na udarno obremenitev	EN 12691 višina padca 100 mm:	gosto	
	EN 12691 višina padca 250 mm:	gosto	
strižna odpornost stičnih šivov	EN 12317-2	≥ 100 N/50 mm	
Prepustnost za vodno paro	SL 1931 vrednost sd:	≥ 100	
Zdržljivost z bitumnom	EN 1847 in EN 1928	tesen proti 60 kPa	
Trajnost vodotesnosti pred umetnim staranjem	EN 1296 in EN 1928 Metoda A	tesen proti 60 kPa	
Trajnost vodotesnosti pred kemikalijami (odpornost na alkalije)	EN 1296 in EN 1928 Metoda A	tesen proti 60 kPa	

1) MDV: Nazivna vrednost proizvajalca $\pm$ Toleranca

9. **Delovanje izdelka, opredeljenega v točkah 1 in 2, je v skladu z deklariranim delovanjem iz točke 8. Ta izjava o delovanju je izdana na izključno odgovornost proizvajalca, opredeljenega v točki 4.**

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisujejo:

Alois Edler, direktor družbe MPA GmbH

Bolnišnica, 25.02.2020

Thermowhite GmbH

Pyhrn 3

4582 Špital pri Pyhrnu (Spital am Pyhrn)

Tel.: +43 (0) 7563 21811

office@thermowhite.com